

Stockage de manchons rétractables

Tolérances

Les tolérances de nos manchons sont:

- épaisseur de la matière $\pm 10\%$ (in microns)
- largeur du manchon ± 1 mm
- position des plis $\pm 1,5$ mm
- quantité livrée $\pm 10\%$

Conseils de stockage

1. Nous préconisons une utilisation de vos manchons rétractables dans un délai maximum de 6 mois après leur production. À un stade ultérieur, il est recommandé de tester les manchons restants avant de les utiliser, mais sachez que nous ne prenons aucune responsabilité quant aux caractéristiques et au comportement déviants.
2. Les manchons rétractables sont très sensibles aux changements de température et d'humidité. Pour cette raison, nous vous conseillons de les conserver dans leur emballage d'origine à tout moment et de les stocker dans une pièce où vous pouvez contrôler ces paramètres assez correctement: 18° à 25°C et 40 à 50% HR
3. Gardez toujours vos manchons à l'écart des appareils générant de la chaleur et protégez-les des rayons directs du soleil.
4. Apportez les manchons rétractables dont vous avez besoin - dans leur emballage d'origine - dans la pièce où vous les appliquerez, de préférence 24 à 48 heures à l'avance, pour éviter les chocs thermiques.
5. Si vous n'utilisez pas tous les manchons en une seule fois, conservez les restants toujours dans leur emballage d'origine pour de meilleurs résultats.

Conseils d'utilisation

C'est une bonne habitude de (laisser) recalibrer votre tunnel de rétraction avant chaque nouvelle production.

